

RTP 6042-50A

Thermoplastic Elastomer

RTP Company

Описание материалов:

PC, ABS bondable

Главная Информация			
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.09	g/cm ³	ASTM D792
Moisture Content		%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	50		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress ¹ (100% Strain, 3.18 mm)	1.52	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение ² (Yield, 3.20 mm)	7.58	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении ³ (Break)	430	%	ASTM D412
Tear Strength ⁴	26.3	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия ⁵			ASTM D395B
23°C, 22 hr	20	%	ASTM D395B
70°C, 22 hr	75	%	ASTM D395B
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (0.800 mm, ** Values per RTP Company testing.)	HB	UL 94	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	82.2	°C	
Время сушки	2.0 - 4.0	hr	
Dew Point	< -17.8	°C	
Температура обработки (расплава)	193 - 238	°C	
Температура формы	21.1 - 48.9	°C	
Инструкции по впрыску			
Desiccant Type Dryer Required.			
NOTE			
1.	Mouth die C, 510mm/min		
2.	C mold, 500 mm/min		
3.	Mouth die C, 500 mm/min		

- | | |
|----|---------|
| 4. | C mould |
| 5. | Type 2 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

