

## Geon™ Vinyl Rigid Extrusion 87775

Rigid Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

### Описание материалов:

Geon™Vinyl Rigid Extrusion 87775 is a rigid polyvinyl chloride product. It can be processed by extrusion molding of profiles and is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. Geon™Vinyl Rigid Extrusion 87775 applications include architectural applications and outdoor applications.

Главная Информация			
Используется	Строительные материалы Двери и окна Наружное применение Профиль		
Рейтинг агентства	AAMA 303		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзионное формование профиля		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.45	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
PVC Cell Classification	1-41133-33		ASTM D4216
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	78		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения <sup>1</sup>	2760	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение <sup>2</sup> (Yield)	44.5	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2740	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	80.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256A
23°C, 3.18mm, injection molding	1400	J/m	ASTM D256A
Transverse flow: 23°C, 3.18mm, molded	120	J/m	ASTM D256A
Flow: 23°C, 3.18mm, molded	170	J/m	ASTM D256A
Drop Impact Resistance			ASTM D4226
23°C <sup>3</sup>	57.8	J/cm	ASTM D4226
23°C <sup>4</sup>	57.8	J/cm	ASTM D4226
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed, 3.18 mm)	71.1	°C	ASTM D648
CLTE-Поток	6.8E-5	cm/cm/°C	ASTM D696

Дополнительная информация	Номинальное значение
Простота определения размера	Good

□□:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	182 - 193	°C

## NOTE

1. Type 1, 5.1 mm/min
2. Type 1, 5.1 mm/min
3. Procedure A, C.125 Throwing
4. Procedure B, C.125 Throwing

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

# Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat