

Keptal® TB-21

Acetal (POM) Copolymer

KEP Americas

Описание материалов:

Anti-microbial grade. TB-21 lasts almost permanent effect of anti-microbial. TB-21 can be used in a home appliance and hygiene applications

Главная Информация	
Характеристики	Сополимер
	Средняя вязкость
	Устойчивость к микробу
Используется	Приборы
	Персональный уход

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR)	9.0	g/10 min	ISO 1133

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break, 23°C)	65.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	35	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	2550	MPa	ISO 178
Флекторный стресс (23°C)	87.0	MPa	ISO 178

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	6.5	kJ/m ²	ISO 179

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

