

## Diakon® CLH374

Polymethyl Methacrylate Acrylic

Lucite International Inc.

### Описание материалов:

Diakon® CLH374 is a Polymethyl Methacrylate Acrylic material. It is available in Europe for injection molding.

Important attributes of Diakon® CLH374 are:

Flame Rated

Good Mold Release

| Главная Информация              |   |                   |                 |
|---------------------------------|---|-------------------|-----------------|
| UL YellowCard                   | E108947-218755                              |                   |                 |
| Характеристики                  | Хороший поток<br>Хороший выпуск пресс-формы |                   |                 |
| Формы                           | Гранулы                                     |                   |                 |
| Метод обработки                 | Литье под давлением                         |                   |                 |
| Воздействие                     | Номинальное значение                        | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударное устройство для дротиков | 0.600                                       | J                 | ASTM D3763      |
| Тепловой                        | Номинальное значение                        | Единица измерения | Метод испытания |
| CLTE-Поток                      | 7.1E-5                                      | cm/cm/°C          | ASTM D696       |
| Воспламеняемость                | Номинальное значение                        | Метод испытания   |                 |
| Огнестойкость                   | НВ  | UL 94             |                 |
| Оптический                      | Номинальное значение                        | Единица измерения | Метод испытания |
| Индекс преломления              | 1.490                                       |                   | ASTM D542       |
| Коэффициент пропускания         | 92.0  | %                 | ASTM D1003      |
| Haze                            | 0.40  | %                 | ASTM D1003      |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

