

Huaфон JF-S-M8034

Polyurethane

Huaфон Group Co., Ltd.

Описание материалов:

Abrasion Resistance Type

Characteristics

Soft type, abrasion resistance, cold resistance, hydrolysis resistance, yellowing resistance, NOx resistance, swelling resistance, MEK resistance.

Applications

Micro fibre, Garments, Shoes, Sofa

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Устойчивость к гидролизу Низкая термостойкость Мягкий
Используется	Обувь Мебель Текстильные изделия

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Растворители	DMF/MEK	

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Содержание твердых веществ	29 to 31	%
Вязкость (25°C)	80 to 140	Pa·s

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения (100% Secant)	3.00 to 4.00	MPa
Прочность на растяжение	> 30.0	MPa
Удлинение при разрыве	> 500	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

