

Braskem PP C780-07Z

Polypropylene Impact Copolymer

Braskem Europe GmbH

Описание материалов:

Braskem C780-07Z Polypropylene Resin is a high performance impact copolymer developed for injection moulding applications. Braskem C780-07Z Polypropylene Resin offers an excellent balance of mechanical properties and processability and an outstanding long term heat stability.

Applications for Braskem C780-07Z Polypropylene Resin:

Battery cases

Technical molded goods

Appliances

Automotive trim

Regulatory Information

Braskem C780-07Z Polypropylene Resin should comply with EU, No 10/2011. It is the responsibility of the manufacturers of food contact articles and industrial food packers to make sure the articles in their actual use are in compliance with the imposed migration requirements. The appropriate regulations should be consulted for more detailed information. Compliance letters can be obtained through the Braskem sales representative.

Главная Информация			
Рейтинг агентства	ЕС без 10/2011		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	7.0	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, Injection Molded)	26.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Yield, Injection Molded)	10	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (Injection Molded)	1200	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
-20°C, Injection Molded	6.0	kJ/m ²	
0°C, Injection Molded	7.5	kJ/m ²	
23°C, Injection Molded	12	kJ/m ²	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature ¹ (0.45 MPa, Unannealed)	88.0	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения ²	151	°C	ISO 306/A
Ускоренное старение печи (150°C)	1800	hr	ISO 4577
NOTE			
1.	Injection Molded		
2.	Injection Molded		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

