

# Forprene® 6NM001A85

Thermoplastic Vulcanizate

SO.F.TER. SPA

## Описание материалов:

Forprene® 6NM001A85 is a Thermoplastic Vulcanizate (TPV) material. It is available in Europe, Latin America, or North America for injection molding.  
Primary attribute of Forprene® 6NM001A85: REACH Compliant.

Typical applications include:

Automotive

Industrial Applications

Главная Информация			
Используется	Автомобильные Приложения Промышленное применение		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.950	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	86		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение	25	%	ASTM D412
Tensile Stress <sup>1</sup> (100% Strain)	4.40	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение <sup>2</sup>	9.00	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	600	%	ASTM D412
Tear Strength <sup>4</sup>	44.0	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия <sup>5</sup> (70°C, 22 hr)	44	%	ASTM D395B
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	80.0	°C	
Время сушки	3.0	hr	
Задняя температура	170	°C	
Средняя температура	180	°C	
Передняя температура	185	°C	
Температура сопла	195	°C	
Температура формы	20.0 to 40.0	°C	

NOTE	
1.	Die C
2.	Die C

---

3.	Die C
4.	Die C
5.	Type 1

---

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

