

LNP™ LUBRILOY™ KL201 compound

Acetal (POM) Copolymer

SABIC Innovative Plastics

Описание материалов:

LNP LUBRILOY* KL201 is a compound based on Acetal resin containing Proprietary Lubricant. PTFE. Added feature of this material is: Wear Resistant.
Also known as: LNP* LUBRILOY* Compound KL
Product reorder name: KL201

Главная Информация			
Добавка	Смазка		
Характеристики	Хорошая износостойкость Смазка		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
--	1.41	g/cm ³	ASTM D792
--	1.40	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка			
Flow : 24 hr	2.5 to 3.0	%	
Across Flow : 24 hr	2.5 to 2.7	%	
Поглощение воды (24 hr, 50% RH)	0.97	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения			
-- ¹	2650	MPa	ASTM D638
--	3050	MPa	ISO 527-2/1
Прочность на растяжение			
Yield	51.6	MPa	ASTM D638
Yield	53.0	MPa	ISO 527-2
Удлинение при растяжении (Yield)	20	%	ASTM D638
Флекторный модуль			
--	2160	MPa	ASTM D790
--	2260	MPa	ISO 178
Flexural Strength	68.9	MPa	ASTM D790
Коэффициент трения			
vs. Itself - Dynamic	0.30		ASTM D3702 Modified
vs. Itself - Static	0.090		
Коэффициент износа-Шайба	12.0	10 ⁻¹⁰ in ⁵ -min/ft-lb-hr	ASTM D3702 Modified

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			
23°C	68	J/m	ASTM D256
23°C ²	5.9	kJ/m ²	ISO 180/1A
Незубчатый изод Impact (23°C)			
	1400	J/m	ASTM D4812

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			
0.45 MPa, Unannealed, 3.20 mm	157	°C	ASTM D648
1.8 MPa, Unannealed, 3.20 mm	91.7	°C	ASTM D648
1.8 MPa, Unannealed, 64.0 mm Span ³	93.4	°C	ISO 75-2/Af
CLTE			
Flow : -40 to 40°C	8.9E-5	cm/cm/°C	
Transverse : -40 to 40°C	8.5E-5	cm/cm/°C	

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	82.2	°C
Время сушки	4.0	hr
Задняя температура	177 to 188	°C
Средняя температура	193 to 204	°C
Передняя температура	210 to 221	°C
Температура обработки (расплава)	199 to 216	°C
Температура формы	82.2 to 110	°C
Back Pressure	0.172 to 0.344	MPa
Screw Speed	30 to 60	rpm

NOTE

1. 50 mm/min
2. 80*10*4
3. 80*10*4 mm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

