

NEOFLON™ EP-543

Ethylene Tetrafluoroethylene Copolymer

DAIKIN AMERICA, INC.

Описание материалов:

Resin similar to EP-541 with improved stress crack resistance and better transparency.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая четкость Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.72 to 1.76	g/cm ³	ASTM D3159
Массовый расход расплава (MFR) (297°C/5.0 kg)	4.0 to 9.5	g/10 min	ASTM D3159
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	40.0 to 50.0	MPa	ASTM D3159
Удлинение при растяжении (Break)	330 to 500	%	ASTM D3159
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	250 to 265	°C	ASTM D3159

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat