

## Franprene TGA 4755

Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer

Franplast S.r.l.

### Описание материалов:

SBS based compound for co-extrusion and calendaring on carpet and textiles; it provides the finished product with good grip and stability. It is ideal for injection moulded economic parts too.

Application:

Underlay for Moquette

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стабильность размеров		
Используется	Ковровая подложка Текстильные изделия		
Метод обработки	Каландрирование Кокэструзия Экструзия Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.22	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	70	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	55		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	2.80	MPa	ISO 527-2
Номинальное растяжение при разрыве	600	%	ISO 527-2
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	15	kN/m	ISO 34-1
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Service Temperature	-30 to 70	°C	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Время сушки	0.0	hr	
Зона цилиндра 1 темп.	150 to 170	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	155 to 175	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	155 to 175	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	145 to 165	°C	
Температура матрицы	135 to 155	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

