

Manner Flexible PVC C8065

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

80°C Clear General Purpose for Injection Molding compound for appliance harness compounds or Profile Extrusion Compound. Meets aging of 168 Hours at 113°C.

Главная Информация	
Характеристики	Общее назначение
Используется	Компоненты прибора
	Профили
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Метод обработки	Литье под давлением
	Экструзионный профиль

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.15 to 1.19	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	65		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	11.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	350	%	ASTM D638

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	171 to 182	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

