

## Flontech® FT-905-RSH

Polytetrafluoroethylene

Guarniflon S.p.A. - Flontech Division

### Описание материалов:

100% repro PTFE

Главная Информация			
Формы	Порошок, переработанный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.50	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4894
Поглощение воды (Equilibrium)	0.020	%	Internal Method
Распределение размеров частиц			Internal Method
at 10%	1.5	µm	
at 50%	6.0	µm	
at 90%	20.0	µm	
Удельная площадь поверхности	3.0	m <sup>2</sup> /g	ASTM D4567
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	323	°C	ASTM D4591

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat