

Dryflex® 420401S

Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer

ELASTO

Описание материалов:

The 400S series is a good alternative for indoor applications and disposable articles that do not have high requirements for ageing and heat resistance. The raw materials are specially selected for a fast and stable manufacturing process. The 400S series covers grades from 50 Shore A to 50 Shore D in natural and black colours but they can easily be coloured in any shade.

Главная Информация			
Характеристики	Bondability		
	Хорошая химическая стойкость		
	Хорошая устойчивость к погоде		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.04	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	4.0	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка	0.80 to 2.0	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	40		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	10.0	MPa	
100% Strain	9.00	MPa	
300% Strain	9.00	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	> 400	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	77.0	kN/m	ASTM D624
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Service Temperature	-40 to 75	°C	
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	170 to 210	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

