

## Milastomer™ 6030NS

Thermoplastic Vulcanizate

Mitsui Chemicals America, Inc.

### Описание материалов:

Milastomer™6030NS is a thermoplastic vulcanized rubber (TPV) material. This product is available in North America and is processed by extrusion, calendaring or injection molding.

Milastomer™The typical application field of 6030NS is: handle

Главная Информация	
Используется	Ручка зубной щетки
Внешний вид	Натуральный цвет
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзия Каландрирование Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.880	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505

Массовый расход расплава (MFR) (230°C/10.0 kg)	50	g/10 min	ISO 1133
---	----	----------	----------

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ISO 48
Shaw A	58		ISO 48
Shaw A, 5 seconds	53		ISO 48

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress <sup>1</sup> (100% Strain)	1.40	MPa	ISO 37
Tensile Stress <sup>2</sup> (Break)	3.40	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	450	%	ISO 37
Комплект сжатия			ISO 815
23°C, 22 hr	31	%	ISO 815
70°C, 22 hr	45	%	ISO 815

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -60.0	°C	Internal method

**Дополнительная информация**  
All tests performed according to Mitsui methods.

NOTE	
1.	500 mm/min
2.	500 mm/min
3.	500 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

