

## Starex TX-0510

Methyl Methacrylate / ABS

SAMSUNG SDI CO., LTD.

### Описание материалов:

Starex TX-0510 is an Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) product. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Primary characteristic: flame rated.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.10	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792, ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (220°C/10.0 kg)	16	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Формовочная усадка			ASTM D955, ISO 2577
Flow : 3.20 mm	0.43 to 0.52	%	
Across Flow : 3.20 mm	0.44 to 0.54	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла			
R-Scale	109		ASTM D785
R-Scale	110		ISO 2039-2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения <sup>1</sup>	2000	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение			
Yield <sup>2</sup>	44.0	MPa	ASTM D638
Yield	47.0	MPa	ISO 527-2/50
Break <sup>3</sup>	32.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>4</sup> (Break)	19	%	ASTM D638
Флекторный модуль			
-- <sup>5</sup>	2100	MPa	ASTM D790
-- <sup>6</sup>	2200	MPa	ISO 178
Flexural Strength			
-- <sup>7</sup>	64.0	MPa	ASTM D790
-- <sup>8</sup>	70.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность <sup>9</sup> (23°C)	13	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
Зубчатый изод Impact			
23°C, 3.18 mm	150	J/m	ASTM D256
23°C, 6.35 mm	150	J/m	ASTM D256
23°C <sup>10</sup>	12	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1A

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed, 6.40 mm)	7.80	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	88.0	°C	ISO 306/B50

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость		UL 94
1.50 mm	HB	
3.00 mm	HB	

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки		
--	80.0	°C
Desiccant Dryer	80.0	°C
Время сушки		
--	2.0	hr
Desiccant Dryer	2.0	hr
Рекомендуемая максимальная влажность	0.050	%
Задняя температура	200 to 215	°C
Средняя температура	215	°C
Передняя температура	215 to 230	°C
Температура сопла	230	°C
Температура формы	40.0 to 60.0	°C
Давление впрыска	49.0 to 196	MPa
Back Pressure	0.490 to 4.90	MPa
Screw Speed	10 to 100	rpm

NOTE	
1.	5.0 mm/min
2.	5.0 mm/min
3.	5.0 mm/min
4.	5.0 mm/min
5.	2.8 mm/min
6.	2.0 mm/min
7.	2.8 mm/min
8.	2.0 mm/min
9.	Thickness: 4 mm
10.	Thickness: 4 mm

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

