

KPOL-NYLON K-NY66/21VC

Polyamide 66

KPOL Chem Co.

Описание материалов:

Standard Polyamide 6.6

Characteristics

General purpose Nylon 6.6 resin available in natural color. It is designed principally for injection molding fabrication.

General purpose, resin suitable for compounding and extrusion applications where ease of processing.

Applications

KPOL® 66/21VC has been used in many molding applications such as terminal blocks, bearings, bushings, cams, electrical connectors and housings, electrical cable ties/tie straps and many other hardware and general industrial parts.

Главная Информация	
Добавка	Нуклеативный агент
Характеристики	Общее назначение
	Хорошая технологичность
	Ядро
Используется	Подшипники
	Втулки
	Камеры
	Разъемы
	Электрическое/электронное применение
	Корпуса
Промышленные детали	
Внешний вид	Натуральный цвет
Метод обработки	Уплотнение
	Экструзия
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.14	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	1.5	%	ASTM D955
Поглощение воды (Equilibrium)	1.4	%	ASTM D570
Относительная вязкость-96% серной кислоты	2.75		ISO 307

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	83.0	MPa	ASTM D638

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-------------	----------------------	-------------------	-----------------

Зубчатый изод Impact (23°C)	5.5	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	255	°C	ASTM D2117

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

