

Sylvin 8478-70FUV Natural

Flexible Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

Описание материалов:

Sylvin 8478-70 Natural Is Flexible Alloy Compound Consisting Of Vinyl And Nitrile Rubber. It Has Been Formulated For Coextrusion Applications And Contains A Antimicrobial And A Ultra Violet Stabilizer.

| Главная Информация | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Добавка | Антимикробный (фунгицид) Резина UV Stabilizer | | |
| Характеристики | Хорошая гибкость Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Устойчивость к микробу | | |
| Внешний вид | Натуральный цвет | | |
| Метод обработки | Кокстружия | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.27 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec) | 70 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | 13.1 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 380 | % | ASTM D638 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tear Strength | 48.2 | kN/m | ASTM D624 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура плавления | 160 to 171 | °C | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

