

Beetafin RV9009

Polyurethane (Polyester based)

BIP (Oldbury) Limited

Описание материалов:

Beetafin® RV9009 is a Polyurethane (Polyester based) (PUR-Ester) product. It is available in Europe.

Главная Информация		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
PH	8.0	
Содержание твердых веществ	40	%
Содержание растворителя	9% NEP	
Konig Hardness	12.0	sec
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения
Сектантный модуль-100%, MD	3.50	MPa
Прочность на растяжение	25.0	MPa
Растяжимое удлинение-MD (Break)	1000	%
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Викат Температура размягчения	125	°C
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость	0.15	Pa·s

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat