

## Hifax TRS 122P

Polyolefin

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Super soft UV-resistant grade for exterior automotive applications like spoilers.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Мягкий		
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильные внешние части		
Внешний вид	Доступные цвета		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.890	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	16	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка <sup>1</sup>			ISO 2554
Across Flow : 23°C, 48 hr	1.2	%	
Flow : 23°C, 48 hr	1.0	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, 23°C)	7.00	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	500	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль <sup>2</sup> (23°C)	150	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/eA
-30°C	18	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	No Break		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	60.0	°C	ISO 306/A50
NOTE			
1.	40 bar		
2.	2.0 mm/min		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

