

Multi-Flex® TPE A4710 S

Thermoplastic Elastomer

Multibase, A Dow Corning Company

Описание материалов:

Multi-Flex® TPE A4710 S is a Thermoplastic Elastomer (TPE) product. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Typical application: Automotive.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая цветность		
Используется	Автомобильные Приложения		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.20	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	24	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 15 sec)	50		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	5.00	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	740	%	ISO 37
Tear Strength	20	kN/m	ISO 34-1
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	65.6	°C	
Время сушки	2.0 to 4.0	hr	
Задняя температура	188	°C	
Средняя температура	199	°C	
Передняя температура	210	°C	
Температура сопла	210	°C	
Температура обработки (расплава)	210	°C	
Температура формы	26.7 to 43.3	°C	
Скорость впрыска	Moderate-Fast		
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	154	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	182	°C	
Зона цилиндра 5 темп.	202	°C	
Температура расплава	199	°C	
Температура матрицы	207	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

