

Magnobond 6663-1

Ероху; Epoxide

Magnolia Plastics, Inc.

Описание материалов:

Magnobond 6663-1 is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product. It can be processed by potting and is available in North America.

Главная Информация			
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Полировка		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на сжатие	103	МПа	ASTM D695
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Weight: 15		
Resin	Mix Ratio by Weight: 100		
Срок службы горшка (25°C)	40	min	
Срок годности (25°C)	26	wk	
Терморегулирующая вязкость	45000	cP	ASTM D2393
Время демолд (24°C)	1400 to 2900	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

