

Salflex 615TIC

15% тальк

Polypropylene Copolymer

Salflex Polymers Ltd.

Описание материалов:

Salflex 615TIC is a polypropylene copolymer (PP Copoly) product, which contains 15% talc filler. It can be processed by injection molding and is available in North America. The application fields of Salflex 615TIC include automobile industry, electrical appliances and industrial applications.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк наполнитель, 15% наполнитель по весу		
Используется	Промышленное применение Детали бытовой техники Применение в автомобильной области Оборудование для салона автомобиля		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.00	g/cm ³	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	16	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка	1.0 - 1.2	%	ISO 294-4
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	75		ISO 2039-2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	20.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	130	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	1310	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	22	kJ/m ²	ISO 180/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	57.0	°C	ISO 75-2/B
Дополнительная информация			
Ash Content, ISO 3451/1A: 15%			
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	70.0 - 90.0	°C	
Время сушки	2.0 - 4.0	hr	
Задняя температура	190 - 215	°C	

Средняя температура	200 - 235	°C
Передняя температура	210 - 245	°C
Температура сопла	215 - 245	°C
Температура обработки (расплава)	200 - 220	°C
Температура формы	27.0 - 60.0	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat