

Adell PP RR-19

43% стекловолокно

Polypropylene Copolymer

Adell Plastics, Inc.

Описание материалов:

Adell PP RR-19 is a Polypropylene Copolymer (PP Copolymer) material filled with 43% glass fiber. It is available in North America.

Important attributes of Adell PP RR-19 are:

Flame Rated

Copolymer

Impact Resistant

Typical application of Adell PP RR-19: Automotive

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 43% наполнитель по весу		
Характеристики	Сополимер Высокая ударопрочность		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.04	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	1.0 to 1.4	%	ASTM D955
Поглощение воды (24 hr)	0.030	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла			ASTM D785
M-Scale	45		
R-Scale	66		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	63.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	6.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	6890	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	105	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	160	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	530	J/m	ASTM D256
Gardner Impact	1.13	J	ASTM D3029
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	159	°C	
1.8 MPa, Unannealed	150	°C	
Температура плавления	149 to 171	°C	ASTM D789

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость	НВ	UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

