

K-Bin Rigid PVC KBD-5008N

Polyvinyl Chloride

K-Bin, Inc.

Описание материалов:

KBD-5008N was compounded as a general purpose powder blend profile compound. It has excellent flexural strength and can be processed for extended runs without loss of stability. KBD-5008N is supplied as a natural compound. It shows good color dispersion with both dry and compounded color concentrates. It is a versatile compound with many applications.

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение Хорошая цветность Хорошая стабильность размеров Высокая прочность		
Используется	Общее назначение		
Рейтинг агентства	UL 94		
Внешний вид	Доступные цвета Натуральный цвет		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Экструзионный профиль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.41	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2970	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	50.2	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2910	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	82.4	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (3.18 mm)	85	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	72.8	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

