

Generic ABS - Glass Bead

Стеклянная бусина

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic ABS - Glass Bead

This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Микро стеклянная бусина		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.06 - 1.38	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.40 - 0.70	%	ASTM D955
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.16 - 0.25	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	2730 - 3450	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	2.0 - 10	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	2400 - 2970	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	49.3 - 62.7	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	45 - 130	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	270 - 800	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	80.6 - 99.0	°C	ASTM D648
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура сушки	80.0 - 82.2	°C	
Время сушки	2.0 - 9.0	hr	
Задняя температура	210 - 252	°C	
Средняя температура	229 - 252	°C	
Передняя температура	215 - 271	°C	
Температура обработки (расплава)	220 - 260	°C	
Температура формы	64.8 - 79.5	°C	
Инструкции по впрыску			

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic ABS - Glass Bead This information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

