

## Cri-Line IF-615-65

Fluoroelastomer

Cri-Tech, Inc.

### Описание материалов:

68% Fluorine terpolymers formulated for improved chemical resistance. IF compounds are good choices for fuel applications.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Терполимер	
Используется	Автомобильные Приложения Диафрагмы Расширительный шарнир Топливные линии Промышленное применение Вкладыши Уплотнения	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.87	g/cm <sup>3</sup>
Вязкость Mooney (ML 1+10, 121°C)	50	MU
Содержание фтора	68	%
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore A)	64	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (100% Strain)	2.90	MPa
Прочность на растяжение	11.2	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	290	%
Комплект сжатия <sup>1</sup> (200°C, 22 hr)	21	%
NOTE		
1.	Plied discs	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

