

EMLON® 6 GBR 20 FR V0

Стеклобрусная бусина

Polyamide 6

EMAS Plastik San.Tic.AS.

Описание материалов:

Polyamide 6, %20 glass beads reinforced, V0 flammability

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стеклобрусная бусина		
Переработанное содержание	Да		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.38 to 1.45	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка	0.25 to 0.45	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	70 to 80		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	3000 to 5000	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	45.0 to 70.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 9.0	%	ISO 527-2
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность	> 5.0	kJ/m ²	ISO 180/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	200	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	210	°C	ISO 306/B
Температура плавления (DSC)	220	°C	ISO 3146
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость	V-0		UL 94
Температура зажигания провода свечения	960	°C	VDE 0471/2

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

