

## Generic PUR-TDI

Polyurethane (TDI)

Generic

### Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PUR-TDI  
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.01 to 1.21	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (23°C)	79 to 91		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	1.38 to 24.1	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	580 to 700	%	ASTM D412
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок службы горшка (23°C)	1.8 to 40	min	
Терморегулирующая вязкость	30.0 to 4070	cP	ASTM D2393
Время демолд	2.0 to 1000	min	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

