

Ravamid® A BK 45

Polyamide 66

Ravago Group

Описание материалов:

Black, general purpose, medium viscosity

All the products are also available Heat Stabilized (H) and UV Stabilized (UV)

| Главная Информация | | | |
|---|----------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Переработанное содержание | Да | | |
| Характеристики | Общее назначение | | |
| | Средняя вязкость | | |
| Используется | Общее назначение | | |
| Внешний вид | Черный | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.14 | g/cm ³ | ASTM D792, ISO 1183 |
| Формовочная усадка-Поток | 1.2 to 1.7 | % | ASTM D955 |
| Humidity | < 0.25 | % | ISO 960 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | | | ASTM D638, ISO 527-2 |
| Yield | 65.0 | MPa | |
| Break | 60.0 | MPa | |
| Удлинение при растяжении (Break) | 50 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
| Флекторный модуль | 2200 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод удара (площадь) (23°C) | 7.00 | kJ/m ² | ASTM D256 |
| Зубчатый изод ударная прочность (23°C) | 7.0 | kJ/m ² | ISO 180/1A |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed) | 70.0 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
| Викат Температура размягчения | 220 | °C | ISO 306/B50, ASTM D1525 ¹ |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Огнестойкость | | | UL 94 |
| 1.60 mm | HB | | |
| 3.20 mm | HB | | |
| Индекс воспламеняемости провода свечения (2.00 mm) | 650 | °C | IEC 60695-2-12 |

NOTE

1. Rate A (50°C/h), Loading 2 (50 N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

