

Santoprene™ 121-79W233

Thermoplastic Vulcanizate

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

It is a soft, black thermoplastic vulcanized elastomer (TPV) in the thermoplastic elastomer (TPE) series. This material is specially formulated for bonding with sulfur or peroxide cured thermosetting EPDM rubber for corner injection molding, end caps and special fixing applications. This brand of Shanduping TPV is a shear rate dependent product that can be processed on conventional thermoplastic injection molding equipment. This is a polyolefin-based material that can be recycled in the production process.

Главная Информация				
Характеристики	Гибкость при низкой температуре			
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению			
	Перерабатываемые материалы Сплоченность			
	Озоновая защита			
	Хорошая устойчивость к погоде			
	Используется	Применение в автомобильной области		
Внешнее украшение автомобиля				
Наружное применение				
	Склеивание			
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS			
Внешний вид	Черный			
Формы	Частицы			
Метод обработки	Многократное литье под давлением			
	Литье под давлением			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Удельный вес				
	0.928	g/cm³	ASTM D792	
	0.930	g/cm³	ISO 1183	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shaw A, 15 seconds, 23°C, 2.00mm)	84		ISO 868	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Растяжимое напряжение-Поперечный поток (100% Strain, 23°C)	3.60	МРа	ASTM D412, ISO 37	



Температура ломкости	-60.0	°C	ASTM D746, ISO 812
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение твердости дюрометра в воздухе (Shore A, 100°C, 70 hr)	-1.0		ASTM D573, ISO 188
Изменение максимального удлинения в воздухе (100°C, 70 hr)	-1.0	%	ASTM D573, ISO 188
Изменение прочности на растяжение в воздухе (100°C, 70 hr)	-4.0	%	ASTM D573, ISO 188
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
70°C, 22 hr ⁴	49	%	ISO 815
70°C, 22 hr ³	49	%	ASTM D395B
Комплект сжатия			
23°C ²	36	kN/m	ISO 34-1
23°C ¹	36.0	kN/m	ASTM D624
Прочность на разрыв-Поперечный поток			
Растяжимое удлинение-Поперечный поток (Break, 23°C)	620	%	ASTM D412, ISO 37
поток (Break, 23°C)	7.40	MPa	ASTM D412, ISO 37
Прочность на растяжение-Поперечный			

0000000000,000000000000 REACH 00.

Юридическое заявление

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	82.2	°C
Время сушки	3.0	hr
Рекомендуемая максимальная		
влажность	0.080	%
Рекомендуемый Макс измельчения	20	%
Температура формы	10.0 - 51.7	°C
Скорость впрыска	Fast	
Back Pressure	0.345 - 0.689	MPa
Screw Speed	100 - 200	rpm
Тонаж зажима	4.1 - 6.9	kN/cm²
Подушка	3.18 - 6.35	mm
Отношение винта L/D	16.0:1.0 to 20.0:1.0	
Коэффициент сжатия винта	2.0:1.0 to 2.5:1.0	
Глубина вентиляционного отверстия	0.025	mm
Инструкции по впрыску		



NOTE	
1.	C mould
2.	Method B, right-angle specimen (cut)
3.	Type 1
4.	Туре а

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

