

## KMI KM-P1700 NAT

Polysulfone

KMI Group, Inc.

### Описание материалов:

KMI KM-P1700 NAT is a polysulfone (PSU) product. It is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific.

| Главная Информация               |                      |                   |                 |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Внешний вид                      | Натуральный цвет     |                   |                 |
| Физический                       | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес                     | 1.23                 | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Массовый расход расплава (MFR)   | 9.0                  | g/10 min          | ASTM D1238      |
| Твердость                        | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость Роквелла (R-Scale)     | 95                   |                   | ASTM D785       |
| Механические                     | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение          | 81.8                 | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Break) | 8.1                  | %                 | ASTM D638       |
| Флекторный модуль                | 2420                 | MPa               | ASTM D790       |
| Flexural Strength                | 123                  | MPa               | ASTM D790       |
| Воздействие                      | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Незубчатый изод Impact (23°C)    | 67                   | J/m               | ASTM D256       |
| Тепловой                         | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature      | 177                  | °C                | ASTM D648       |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat