

SMOKEGUARD™ O 209 NATURAL

Polyolefin

AlphaGary

Описание материалов:

A PLENUM CABLE SPLINE COMPOUND.

Главная Информация			
Используется	Пленочный кабельный кожух		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.49 to 1.55	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore D	64 to 70		
Shore D, 15 sec	53 to 59		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (0.381 mm)	11.7	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 0.762 mm)	15	%	ASTM D412
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая постоянная (23°C, 100 MHz)	3.34		ASTM D150
Коэффициент рассеивания (23°C, 100 MHz)	1.0E-3		ASTM D150
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода (3.18 mm)	36	%	ASTM D2863

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat