

## ICORENE® 3440

Polyethylene Copolymer

ICO Polymers SA, A Division of A. Schulman

### Описание материалов:

ICORENE® 3440 is a Polyethylene Copolymer (PE Copolymer) product. It can be processed by rotational molding and is available in Latin America.

Typical application: Food Contact Applications.

Characteristics include:

Butene Comonomer

Copolymer

Food Contact Acceptable

Good Processability

Good Stiffness

Главная Информация			
Добавка	UV Stabilizer		
Характеристики	Бутене комномер		
	Сополимер		
	Приемлемый пищевой контакт		
	Хорошая технологичность		
	Хорошая жесткость		
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
	Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Ротационное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.934	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	4.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield)	21.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	1000	%	ASTM D638
Флекторный модуль <sup>3</sup>	720	MPa	ASTM D790
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Accelerated Aging	5.5	month	ASTM G26
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	115	°C	ASTM D1525
NOTE			

---

1.	50 mm/min
2.	50 mm/min
3.	1.3 mm/min

---

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

