

Polifil® Nylon 1080

Polyamide 612

The Plastics Group

Описание материалов:

Polifil® Nylon 1080 is a Polyamide 612 (Nylon 612) product. It is available in North America.

Главная Информация		
Характеристики	Общее назначение	
Формы	Гранулы	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Задняя температура	238	°C
Средняя температура	229	°C
Передняя температура	227	°C
Температура сопла	232	°C
Температура обработки (расплава)	232 to 288	°C
Скорость впрыска	Moderate-Fast	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

