

Daelim Po1y® LD-01A

Low Density Polyethylene

DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD.

Описание материалов:

Daelim Po1y®LD-01A is a low density polyethylene product. It is available in the Asia-Pacific region. Daelim Po1y®LD-01A application areas include film and food contact applications.

Features include:

Good processability

Good sealing performance

Impact resistance

| Главная Информация | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Высокая ударопрочность Обрабатываемость, хорошая Хорошее уплотнение тепла | | |
| Используется | Пленка | | |
| Рейтинг агентства | ASTM D 1248, I, Class A, Cat. 5 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520 | | |
| Формы | Частицы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.922 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 0.30 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Пленки | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Толщина пленки протестирована | 200 | µm | |
| Прочность на растяжение | | | ASTM D882 |
| MD: Fracture | 23.5 | MPa | ASTM D882 |
| TD: Fracture | 21.6 | MPa | ASTM D882 |
| Удлинение при растяжении | | | ASTM D882 |
| MD: Fracture | 440 | % | ASTM D882 |
| TD: Fracture | 480 | % | ASTM D882 |
| Ударное падение Dart | 700 | g | ASTM D1709 |
| Elmendorf Tear Strength | | | ASTM D1922 |
| MD | 150 | g | ASTM D1922 |
| TD | 150 | g | ASTM D1922 |
| Оптический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Haze | 20 | % | ASTM D1003 |
| Дополнительная информация | | | |

Tear Strength, MD, ASTM D-1004: 105kg/cm Tear Strength, TD, ASTM D-1004: 100kg/cm

| Иньекция | Номинальное значение | Единица измерения |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|
| Температура обработки (расплава) | 190 - 220 | °C |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

