

Hostacom TRC 104N G71322

20% тальк

Polypropylene

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hostacom TRC 104N is a 20% talc filled elastomer modified PP, with excellent processability and excellent impact/stiffness balance. This grade is delivered in customer customized colors, this Data Sheet is giving general properties, some of them may be slightly altered upon color selected. For regulatory compliance information, see Hostacom TRC 104N G71322 Product Stewardship Bulletin (PSB) and Safety Data Sheet (SDS). This grade is not intended for medical, pharmaceutical, food and drinking water applications.

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Тальк наполнитель, 20% наполнитель по весу | | |
| Характеристики | Жесткий, хороший Хорошая ударпрочность Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Обрабатываемость, хорошая Высокая яркость | | |
| Используется | Применение в автомобильной области Оборудование для салона автомобиля Приборная панель автомобиля | | |
| Внешний вид | Доступные цвета | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность (23°C) | 1.05 | g/cm ³ | ISO 1183/A |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 22 | g/10 min | ISO 1133 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Флекторный модуль ¹ (23°C) | > 1750 | MPa | ISO 178/A |
| Флекторный стресс ² (23°C) | > 28.0 | MPa | ISO 178/A |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact | | | ISO 180/1A |
| -30°C | > 2.0 | kJ/m ² | ISO 180/1A |
| 23°C | > 20 | kJ/m ² | ISO 180/1A |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed) | 105 | °C | ISO 75-2/B |
| NOTE | | | |

| | |
|----|------------|
| 1. | 1.0 mm/min |
| 2. | 1.0 mm/min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

