

RTP 1200 T-80A

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether)

RTP Company

Описание материалов:

RTP 1200 T-80A is a thermoplastic polyurethane elastomer (polyether)(TPU-polyether) material. This product is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. The processing method is injection molding.

Главная Информация			
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.13	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (3.20 mm)	1.0	%	ASTM D955
Moisture Content	0.020	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	82		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
50% strain	4.14	MPa	ASTM D412
100% strain	5.52	MPa	ASTM D412
300% strain	11.7	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	31.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Yield)	600	%	ASTM D412
Tear Strength ¹	96.3	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия ² (23°C, 22 hr)	30	%	ASTM D395B
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	82.2	°C	
Время сушки	6.0	hr	
Dew Point	-28.9	°C	
Температура обработки (расплава)	182 - 216	°C	
Температура формы	15.6 - 32.2	°C	
Давление впрыска	27.6 - 55.2	MPa	

Инструкции по впрыску

Desiccant Type Dryer Required.

NOTE

1. C mould
2. Type 2

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

