

Salflex 260EI

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

Salflex Polymers Ltd.

Описание материалов:

Salflex 260EI is a Thermoplastic Polyolefin Elastomer (TPO (POE)) product. It can be processed by injection molding and is available in North America. Typical application: Automotive. Primary characteristic: impact resistant.

| Главная Информация | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Высокая ударопрочность Болезненный | | |
| Используется | Автомобильные Приложения | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.920 | g/cm ³ | ISO 1183/A |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 8.5 | g/10 min | ISO 1133 |
| Формовочная усадка | 1.5 to 1.7 | % | ISO 294-4 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суше (Shore D, 15 sec) | 55 | | ISO 868 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Флекторный модуль | 710 | MPa | ISO 178 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Yield) | 13.0 | MPa | ISO 37 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 470 | % | ISO 37 |
| Tear Strength ¹ | 120 | kN/m | ISO 34-1 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод ударная прочность | No Break | | ISO 180/1A |
| Иньекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура сушки | 60.0 to 75.0 | °C | |
| Время сушки | 2.0 to 4.0 | hr | |
| Задняя температура | 190 to 220 | °C | |
| Средняя температура | 200 to 230 | °C | |
| Передняя температура | 210 to 240 | °C | |
| Температура сопла | 210 to 240 | °C | |
| Температура обработки (расплава) | 200 to 220 | °C | |
| Температура формы | 27.0 to 60.0 | °C | |

NOTE

1. Method Bb, Angle (Nicked)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

