

## RTP EMI 330.5G FR

5.0% стекловолокно; 15% волокно из нержавеющей стали

Polycarbonate

RTP Company

### Описание материалов:

Warning: The status of this material is 'Commercial: Limited Issue'

The data for this material has not been recently verified.

Please contact RTP Company for current information prior to specifying this grade.

EMI 330 FR Series is a polycarbonate with stainless steel fiber concentrate in a physical bend for EMI shielding. These products are recognized by UL with a rating of 94 V-0 at 1/16 inch (1.5875mm).

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал, 5.0% наполнитель по весу Волокно из нержавеющей стали, 15% наполнитель по весу		
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Электромагнитное Экранирование (EMI) Защита от электростатического разряда Радиочастотное Экранирование (RFI) Огнестойкий		
Рейтинг агентства	MIL B- 81705C		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Номер файла UL	E84658		
Внешний вид	Черный Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.53	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (3.18 mm)	0.40 - 0.50	%	ASTM D955
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.15	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	4270	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	73.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	4.5	%	ASTM D638
Флекторный модуль	4140	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	121	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-------------	----------------------	-------------------	-----------------

Зубчатый изод Impact (3.18 mm)

53

J/m

ASTM D256

Незубчатый изод Impact (3.18 mm)

480

J/m

ASTM D4812

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------	----------------------	-------------------	-----------------

Температура отклонения при нагрузке  
(1.8 MPa, Unannealed)

138

°C

ASTM D648

RTI Elec (1.59 mm)

75.0

°C

UL 746

RTI Imp (1.59 mm)

75.0

°C

UL 746

RTI Str (1.59 mm)

75.0

°C

UL 746

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
---------------	----------------------	-------------------	-----------------

Удельное сопротивление поверхности

1.0E+2

ohms

ASTM D257

Сопротивление громкости

1.0

ohms-cm

ASTM D257

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Огнестойкость (1.59 mm, ALL)

V-0

UL 94

Дополнительная информация
---------------------------

Molding Shrinkage, ASTM D 955, 3.175mm: 4-5mm/m Shielding Effectiveness, ASTM D4935: 40+ dB Static Decay, FTMS-4046.1, Mil B-81705C: <2.0 seconds

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
----------	----------------------	-------------------

Задняя температура

288 - 343

°C

Средняя температура

288 - 343

°C

Передняя температура

288 - 343

°C

Температура формы

65.6 - 121

°C

Давление впрыска

68.9 - 103

MPa

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat