

Zythane® 8080DU

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether)

Alliance Polymers & Services

Описание материалов:

Zythane 8080DU is a rigid clear polyether--based TPU specifically formulated for injection molding applications. It exhibits excellent clarity, UV--stability, high elastic modulus (about 275,000 psi), softening temperature, abrasion resistance and toughness and has good hydrolytic stability, oil, fuel and solvent resistance. It is supplied uncolored in pellet form.

Typical Applications:

Zythane 8080DU applications include among others dampening applications for sports shoes, ski tips, power tools handles, good overmolded adhesion to certain EP (ex: PC, ABS, PMMA), cell phone cases, plugs, terminations, ski boot shell, animal tags, railroad pads.

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Основа для защиты от растворителей Хорошая стойкость к истиранию Топливное сопротивление Маслостойкость Хорошая прочность Стабильность гидролиза Без галогенов Средняя твердость 		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Электропитание/другие инструменты Промышленное применение Мобильный телефон Спортивные товары Обувь 		
Внешний вид	<ul style="list-style-type: none"> Прозрачный/прозрачный Бесцветный 		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.22	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	82		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Устойчивость к истиранию	45.0	mg	ASTM D1044
Abrasion - DIN	50	mm ³	DIN 53516

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% strain	17.0	MPa	ASTM D412
300% strain	30.0	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Break)	65.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	150	%	ASTM D412
Tear Strength ¹	300	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия			ASTM D395B
24°C, 22 hr	38	%	ASTM D395B
70°C, 72 hr	48	%	ASTM D395B

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-5.00	°C	DSC
Викат Температура размягчения	228	°C	ASTM D1525

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость		UL 94
1.00 mm	HB	UL 94
1.50 mm	HB	UL 94
3.00 mm	HB	UL 94

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	100	°C
Время сушки	6.0	hr
Задняя температура	205	°C
Средняя температура	215	°C
Передняя температура	230	°C
Температура сопла	230 - 240	°C
Температура обработки (расплава)	230 - 250	°C
Температура формы	70.0 - 90.0	°C
Back Pressure	0.600 - 1.40	MPa
Screw Speed	60 - 200	rpm
Тонаж зажима	5.5 - 9.7	kN/cm ²

Инструкции по впрыску
Injection Speed: >.4 in/sec

NOTE
1. C mould

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

