

Teldene® B20ML

Polypropylene Impact Copolymer

National Petrochemical Industries Company (NATPET)

Описание материалов:

Teldene® B20ML is a Polypropylene Impact Copolymer (PP Impact Copolymer) material. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, or Europe for injection molding.

Important attributes of Teldene® B20ML are:

Antistatic

Copolymer

Food Contact Acceptable

Good Dimensional Stability

Good Stiffness

Typical applications include:

Consumer Goods

Containers

Engineering/Industrial Parts

Furniture

Household Applications

Главная Информация

Добавка	Антистатический Нуклеативный агент
Характеристики	Антистатический Приемлемый пищевой контакт Хорошая стабильность размеров Хорошая ударопрочность Хорошая жесткость Сополимер удара Средний поток Ядро
Используется	Мебель Товары для дома Спортивные товары Тонкостенные контейнеры Тонкостенные детали Игрушки
Метод обработки	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.905	g/cm ³	ISO 1183

Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	21	g/10 min	ISO 1133
Плавкий объем-расход (MVR) (230°C/2.16 kg)	28.0	cm ³ /10min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1550	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	27.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение			ISO 527-2
Yield	5.0	%	
Break	> 50	%	
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
-20°C	4.0	kJ/m ²	
0°C	4.5	kJ/m ²	
23°C	6.0	kJ/m ²	
Charpy Unnotched Impact Strength			ISO 179/1eU
-20°C	100	kJ/m ²	
0°C	130	kJ/m ²	
23°C	No Break		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пластичная/хрупкая температура перехода	-60.0	°C	ISO 6603-2

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

