

Garaflex™ E 4762-A5 NAT LCF

Thermoplastic Elastomer

AlphaGary

Описание материалов:

A 105°C, LEAD FREE, LOW TEMPERATURE, FLEXIBLE JACKET AND INSULATION COMPOUND.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость Низкое (нет) Содержание свинца		
Используется	Гибкий кожух Изоляция		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.15 to 1.19	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	71 to 77		
Shore A, 15 sec	62 to 68		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D412
0.635 mm	13.8	MPa	
1.91 mm	12.4	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D412
Break, 1.91 mm	340	%	
Break, 0.635 mm	300	%	
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе ¹ (136°C, 168 hr)	30	%	UL Unspecified
Изменение максимального удлинения в воздухе ² (136°C, 168 hr)	-25	%	UL Unspecified
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-53.0	°C	ASTM D746
Деформация-Удержание, 1 час (150°C, 635.0 μm)	65	%	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Индекс кислорода (3.18 mm)	24	%	ASTM D2863
----------------------------	----	---	------------

NOTE

1. Thickness: 25 mil
2. Thickness: 25 mil

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat