

Jam PE 09X02

Linear Low Density Polyethylene

Jam Petrochemical Company

Описание материалов:

Jam PE 09X02 is a Linear Low Density Polyethylene product. It can be processed by blown film and is available in Africa & Middle East. Applications of Jam PE 09X02 include film and wrap.

Главная Информация			
Используется	Литая пленка Пленка Эластичная пленка		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.909 to 0.911	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.2	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield, 25 µm, Blown Film	9.60	MPa	
TD : Yield, 25 µm, Blown Film	8.80	MPa	
MD : Break, 25 µm, Blown Film	50.0	MPa	
TD : Break, 25 µm, Blown Film	32.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 25 µm, Blown Film	640	%	
TD : Break, 25 µm, Blown Film	880	%	
Ударное падение Dart (25 µm, Blown Film)	100	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 25 µm, Blown Film	320	g	
TD : 25 µm, Blown Film	80	g	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°, 25.0 µm, Blown Film)	84		ASTM D1790
Haze (25.0 µm, Blown Film)	2.6	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

