

## Optix® CA-41 UVT

Polymethyl Methacrylate Acrylic

Plaskolite, Inc.

### Описание материалов:

Optix®CA-41 UVT is a polymethyl methacrylate-acrylic material. This product is available in North America or Europe.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR)	26	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	0.20 - 0.60	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (M-Scale)	74		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2810	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	53.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	2.4	%	ASTM D638
Flexural Strength	80.7	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	16	J/m	ASTM D256
Ударное падение Dart <sup>1</sup> (3.18 mm)	0.226	J	ASTM D5420
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	72.8	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	90.0	°C	ASTM D1525
CLTE-Поток (-30 to 30°C)	6.0E-5	cm/cm/°C	ASTM D696

### NOTE

1. Geometry GB

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

