

Cellophane™ 325P

Regenerated Cellulose

Innovia Films Ltd.

Описание материалов:

Uncoated Permeable Films

Transparent film for applications where protection from moisture is not required

Literature reference: A200

Главная Информация	
Характеристики	Биоразлагаемый Высокая четкость Содержание возобновляемых ресурсов
Используется	Пленка Промышленное применение
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Формы	Пленка

Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Скорость передачи кислорода (влажная) (24°C, 23 µm, 0.0% RH)	2.95	cm³/m²/24 hr	ASTM F1927
Датчик пленки	22.6	µm	Internal Method
Выход (22.6 µm)	30.9	m²/kg	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

