

## HYBRAR™ 7125

Thermoplastic Elastomer

Kuraray Co., Ltd.

### Описание материалов:

HYBRAR™ 7125 is a Thermoplastic Elastomer (TPE) material. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America.

Главная Информация			
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.898	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)			ASTM D1238
190°C/2.16 kg	0.70	g/10 min	
230°C/2.16 kg	4.0	g/10 min	
Вязкость раствора			
20 wt% Toluene Solution : 30°C	55	mPa·s	
30 wt% Toluene Solution : 30°C	350	mPa·s	
Содержание Стирола	20.0	wt%	
Пиковая температура загара	-5	°C	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	64		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 37
100% Strain	1.70	MPa	
300% Strain	2.70	MPa	
Tensile Stress (Yield)	7.10	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	680	%	ISO 37
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	-15.0	°C	DSC

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

