

ARMAMID® PA 6-2E

Polyamide 6

Poly Plastic

Описание материалов:

ARMAMID® PA 6-2E is a Polyamide 6 (Nylon 6) product. It is available in Europe. Typical application: Film.

Главная Информация		
Характеристики	Высокая эластичность	
Используется	Литая пленка	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	1.09	g/cm ³
Формовочная усадка	1.2 to 2.0	%
Поглощение воды		
Saturation, 23°C	8.5	%
Equilibrium, 23°C, 50% RH	2.8	%
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (Yield)	38.0	MPa
Растяжимое напряжение (Break)	80	%
Флекторный модуль (23°C)	1600	MPa
Флекторный стресс	43.0	MPa
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Ударная прочность		
-40°C	8.0	kJ/m ²
20°C	16	kJ/m ²
Charpy Unnotched Impact Strength (-40°C)	No Break	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	75.0	°C
Температура плавления	213	°C
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельное сопротивление поверхности		
-- 1	1.0E+13	ohms
-- 2	1.0E+15	ohms
Сопротивление громкости		
-- 3	1.0E+17	ohms-cm
-- 4	1.0E+15	ohms-cm
Электрическая прочность	22 to 24	kV/mm

NOTE

1.	Wet
2.	Dry
3.	Wet
4.	Dry

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat