

## KW Plastics KW 621-T10

10% тальк

Polypropylene Impact Copolymer

KW Plastics

### Описание материалов:

Copolymer Impact Polypropylene with 10% Talc Post-Consumer Resin

Injection Molding

CHARACTERISTICS

10% talc reinforced for improved stiffness, heat distortion, shrink rate and cycle time.

| Главная Информация        |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Наполнитель/армирование   | Тальк, 10% наполнитель по весу |
| Переработанное содержание | Да                             |
| Характеристики            | Сополимер удара                |
| Соответствие RoHS         | Соответствует RoHS             |
| Формы                     | Гранулы                        |
| Метод обработки           | Литье под давлением            |

  

| Физический  | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес                                      | 0.970                | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Массовый расход расплава (MFR)<br>(230°C/2.16 kg) | 10                   | g/10 min          | ASTM D1238      |

  

| Механические                     | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Прочность на растяжение (Yield)  | 24.1                 | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Yield) | 11                   | %                 | ASTM D638       |
| Флекторный модуль                | 1280                 | MPa               | ASTM D790       |

  

| Воздействие          | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Зубчатый изод Impact | 100                  | J/m               | ASTM D256       |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

