

Boltaron 6540

Acrylic (PMMA) + PVC

Boltaron Performance Products

Описание материалов:

Boltaron 6540 is a proprietary, fire retardant, extruded ABS/PVC Alloy sheet is designed to meet stringent FAA flammability requirements and UL Standard 94 V-0. Boltaron 6540 offers excellent impact strength, abrasion resistance, chemical resistance, and thermoformability.

Colors: Custom

Gauges: .028 to .250

Widths: Up to 60"

Lengths: Up to 120"

Custom Sizes: Upon request

Textures:

Coarse Matte (CM)

Felt (FT)

Haircell (HC)

Levant (LT)

Mesa (MS)

Suede (SD)

Главная Информация			
Характеристики	<p>Огнестойкий</p> <p>Хорошая стойкость к истиранию</p> <p>Хорошая химическая стойкость</p> <p>Высокая ударопрочность</p>		
Используется	<p>Интерьеры самолетов</p> <p>Корпуса</p> <p>Медицинские/медицинские приложения</p>		
Рейтинг агентства	Далеко 25,853		
Номер файла UL	E54688		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Лист		
Метод обработки	<p>Экструзия</p> <p>Термоформовка</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.32	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	110		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	43.4	MPa	ASTM D638

Флекторный модуль	2550	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	68.9	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	370 to 530	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Annealed)	73.9	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость			UL 94
	V-0		
1.19 mm	5VB		
	V-0		
3.18 mm	5VA		
	1.0		
FAA Flammability ¹	0.2	min	FAR 25.853
Воспламеняемость	Pass		FMVSS 302
Индекс распространения пламени (2.36 mm)	Pass		ASTM E162
Температура формования	160 to 188	°C	
NOTE			
1.	Pass		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

