

MarFlex® 5755

Low Density Polyethylene

Chevron Phillips Chemical Company LLC

Описание материалов:

MarFlex® 5755 is a Low Density Polyethylene material. It is available in Latin America or North America.

Important attributes of MarFlex® 5755 are:

Antiblock

Good Aesthetics

Good Processability

Impact Resistant

Typical applications include:

Packaging

Bags/Liners

Coating Applications

Film

Wrap

Главная Информация			
Добавка	Антиблок (3000 ppm)		
Характеристики	Антиблокировка		
	Хорошая ударпрочность		
	Хорошая технологичность		
	Высокое трение		
	Оптика		
Используется	Сумки		
	Пленка		
	Пищевая упаковка		
	Ламинаты		
	Упаковка		
	Термоусадочная пленка		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.925	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.80	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения (Blown Film)	0.57		ASTM D1894
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	32	µm	

Скорость передачи кислорода (32 µm, Blown Film)	5700	cm ³ /m ² /24 hr	ASTM D3985
Скорость передачи водяного пара (32 µm, Blown Film)	17	g/m ² /24 hr	ASTM F1249
Тест на падение Dart-Выдувная пленка(31,8 мкм)	42.5	kN/m	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength ¹			ASTM D1922
MD : 31.8 µm	86.9	kN/m	
TD : 31.8 µm	77.2	kN/m	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	99.0	°C	ASTM D1525
Температура плавления	112	°C	DSC
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (60°, 31.8 µm, Blown Film)	127		ASTM D2457
Haze (31.8 µm, Blown Film)	5.0	%	ASTM D1003
NOTE			

1. Blown Film

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

